



# TRUCCSA

Revestimientos y Morteros especiales para la Construcción

Atención al Cliente  
**968 081 080**

## FICHA TÉCNICA

### GLOXER CE



#### DESCRIPCIÓN

Adhesivo cementoso con buena trabajabilidad, destinado a la colocación de revestimientos cerámicos y pavimentos interiores. Indicado para el pegado de piezas con absorción medio-alto.

#### COMPOSICION

Producto en base a cemento, áridos seleccionados, resinas y aditivos que proporcionan una calidad y adherencia excelentes.

#### CARACTERISTICAS

Adhesivo cementoso indicado para interiores. Especial para la colocación de cerámica de absorción media-alta. Producto de buena adherencia y sin descuelgue.

#### MODO DE EMPLEO

Mezclar el producto con un 25% de agua, manualmente o con ayuda de un batidor eléctrico a bajas revoluciones (500 rpm) hasta obtener una masa homogénea. Dejar reposar 5-10 minutos y remezclar de nuevo la pasta. Extender con llana dentada (ver cuadro de llanas dentadas), nunca más de 2m<sup>2</sup>, ya que cuanto menor sea el tiempo entre el peinado y la colocación de la pieza, mayor será la adhesión. Colocar las piezas, presionándolas y maceando para conseguir una buena penetración del producto. Respetar las juntas de dilatación, construcción y perimetrales. En pavimentos de más 30m<sup>2</sup>, juntas de dilatación. En pavimentos de más 15 m<sup>2</sup>, juntas perimetrales, entre pavimento y pared. El mínimo de junta entre plaquetas aconsejable es de 2mm. El sellado de las juntas será después de 24 horas en revestimientos y 48 horas en pavimentos.

#### PRECAUCIONES

Soportes a base de cemento. El soporte debe tener una buena planeidad, si no es así, se aconseja realizar un recocado con el mismo producto. En caso de altas temperaturas, viento o zonas de mucha absorción, se aconseja humedecer el soporte. El soporte debe estar limpio, libre de partes sueltas, pinturas y grasas. **NO APLICAR SOBRE YESO.** Para aplicar sobre soportes de yeso, utilizar GLOXER C1E YESO. No aplicar a temperaturas inferiores a +5° C ni superiores a +30° C. Consultar la Ficha de Datos de Seguridad.

#### COLORES

Blanco y gris.

#### SOPORTES

Soportes convencionales en muros y suelos interiores

#### CONSERVACIÓN

Tiempo máximo de almacenaje: 12 meses a partir de la fecha de fabricación en su envase original no abierto y almacenado en lugar seco.

#### PRESENTACIÓN

Sacos de 25 kgs. de doble hoja.

#### PALETIZADO

Paletizado a 1400 kgs.



# Truccsa

Revestimientos y Morteros especiales para la Construcción

Atención al Cliente  
**968 081 080**

FICHA TÉCNICA  
**GLOXER CE**

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto	Polvo blanco o gris
Tiempo abierto	20 min aprox.
Tiempo de ajustabilidad	20 min aprox.
Tiempo de vida de la pasta	2 h.
Tiempo de rejuntado	24 h.
Tiempo de transitabilidad	de 24 a 48 h.
Rendimiento aproximado	4 a 5 kg m2.

### PROPIEDADES TÉCNICAS

	Valor	Norma
Adherencia inicial	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	UNE EN-1348 8.2
Adherencia después de inmersión en agua	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	UNE EN-1348 8.3

Estos valores son de los resultados obtenidos en los ensayos de laboratorio.

CE norma Según UNE-EN 12004:2008  
Clasificación del producto: Tipo C (Anexo ZA UNE-EN 12004:2008)

### CUADRO DE LLANAS DENTADAS

Formato	Llana dentada	Encolado
< 100 cm <sup>2</sup>	U4 (4 x 4 x 4)	Simple
≤ 450 cm <sup>2</sup>	U6 (6 x 6 x 6)	Simple
≤ 900 cm <sup>2</sup>	U6 (6 x 6 x 6)	Doble
	U9 (9 x 9 x 9) / ∅10	Simple
>900 cm <sup>2</sup>	U9 (9 x 9 x 9) / ∅10	Doble

NOTA:

Todos los datos reflejados en esta ficha son orientativos y acordes a las pruebas realizadas en laboratorios. La empresa no se hará responsable de la mala utilización del producto por parte del consumidor.